

Färgkulörer inom lägenheten

- Väggarna i lägenheterna är målade med Alcro Milltex 7 där sjuan står för glansvärdet och kulörkoden är S 0502-Y (Tonad vit)



- Taken i lägenheterna är målade med Alcro Milltex 2 RF där tvåan står för glansvärdet och färgen heter (VIT/BAS A)



- Badrumstaken är målade med Alcro Tålig med glansvärde 20 färgen heter (101/VIT)





Det här är en takfärg särskilt utvecklad för användning i utrymmen med mycket släpljus för att minska risken för reflexer i underlaget och därigenom ge ett mycket jämt slutresultat. Den går att använda både på nya och tidigare målade ytor som t.ex. gipsskivor, puts och betong. Färgen är ergonomiskt utformad för yrkesmålaren och har mycket goda egenskaper vid både sprutmålning och rullning.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfiber-material.

OMÅLADE YTOR ELLER STARKT SUGANDE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor.) Grunda sedan med Milltex Allgrund.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

YTOR DÄR DET FINNS RISK FÖR GENOMSLAG av t.ex. nikotin, vatten och brandskador grundas först med Isolera RF.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprut-

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Taktytor med släpljus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPRUTMUNSTYCKE	0,017 - 0,021
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, roller eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt
GLANS	Helmatt 2 glansenheter
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri 0,5 tim.
VOC	Övermålningsbar 3 tim.
AMAHUS LCS2	Gränsvärde (Kat A/a 30 g/l (2010)
MÅLNINGSMATERIAL:	Produktens VOC:<30 g/l.
	6

FÖRVARAS FROSTFRITT

utrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.



2016-02-24
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se





Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av puts, betong, gipsskivor, träfiberplattor, tapet och väv. Den färdiga ytan tål att tvättas försiktigt - torkas av med trasa. Färgen är ergonomiskt anpassad för yrkesmålaren.

Milltex 7 rekommenderas av Astma- och Allergiförbundet samt uppfyller Svanens miljökrav. Den ingår även i Alcros målningssystem för brandskydd.

Mer info finns på www.alcro.se.

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundmålar du med Milltex Allgrund.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial. Grunda med Milltex Allgrund.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten. (Tvätta till rengöringsgrad 1, om det inte lyckas, se rekommendation för stoftiga ytor). Grunda med Spärra Grundfärg.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Spärra Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du och grundar med V-slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Grovspackel eller Handspackel beroende på skadans omfattning.

TEXTILVÄV som t ex juteväv grundar du med Spärra Grundfärg under förutsättning att väven är väl klistrad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Grundfärg för att undvika att väven krymper.

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Vägg och tak inomhus
BINDEMEDEL	Sampolymer
SPRUTMUNSTYCKE	0,017 - 0,021
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle eller spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt
GLANS	Matt
1 LITER RÄCKER TILL	6-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	Klibbfri 0,5 tim.
VOC	Övermålningsbar 3 tim.
	Gränsvärde (Kat A/a): 30 g/l (2010)
	Produktens VOC:< 30 g/l.
AMAHUS LCS ₂	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

PLASTYTOR som t ex vinyltapeter bör du i första hand riva ned, i annat fall kan du grundmåla med V-slip för att inte underlaget ska ge dåligt fäste eller klibbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Måla jämnt och flödigt med roller eller använd sprututrustning som är avsedd för den här sortens färg.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Förslut öppnad burk väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Astma- och Allergiförbundets rekommendation gäller ej under applicering av färgen utan först 2 veckor efter avslutad målning. Iakttag försiktighet



2016-02-24
För aktuell uppdatering:
www.alcro.se



ALCRO



Det här är en täckfärg för målning inomhus på väggar och tak av bl.a puts, betong, trä, tapet och väv. Färgen fäster bra och ger en tålig, smutsavvisande yta som går att tvätta. Passar bra i utrymmen som t ex hall, kök och tvättstuga.

Tålig Täckfärg ingår i ett av Alcros målningssystem som är godkända av Måleribranschens Vårtrumskontroll (klass VA, vattenavvisande).

GÖR RENT OCH FÖRBEHANDLA

Se till att underlaget är fast och fritt från stoft. Skrapa och borsta.

OMÅLADE YTOR grundar du genom att måla med Tålig Täckfärg en extra gång.

TIDIGARE MÅLADE, BLANKA ELLER SMUTSADE YTOR sprutar du med Målartvätt och låt skummet verka i några minuter, torka sedan av ytan med fuktig trasa av microfibermaterial.

LIMFÄRG tvättar du bort med mycket vatten.

GAMMAL KALKFÄRG med stoftig yta binder du med Stärka Grundfärg.

LACKFÄRGSYTOR slipar du eller grundar med V-Slip.

HÅL OCH SPRICKOR lagar du med Alcro Väggspackel.

OSKYDDADE JÄRNYTOR FRIA FRÅN ROST grundar du med Servalac Aqua Grundfärg. Slipa sedan lätt.

TEXTILVÄV som tex juteväv grundar du med Stärka Grundfärg under förutsättning att väven är väl klis-trad. Är den inte det grundar du i stället med Kraft Takfärg för att undvika att väven krymper.

PLASTYTA som tex vinyltapet kan behöva grundas med V-Slip för att inte ge dåligt fäste eller klabbig färgyta. Provmåla först om du är tveksam. På plastyta i andra utrymmen än våtrum, målar du med Tä-

TEKNISK INFORMATION

ANVÄNDNING	Vägg och tak inomhus där extra tålig yta behövs
BINDEMEDEL	Akrylatlatex
SPÅDES MED	Vatten
VERKTYG	Pensel, rulle el. spruta
VERKTYG RENGÖRES MED	Vatten eller Penselvätt
GLANS	Halvmatt
1 LITER RÄCKER TILL	5-8m ²
MÅLNINGSTEMPERATUR	Lägst +5°C
TORKTID VID +23°C OCH 50%	Klibbfri 0,5 tim.
RELATIV LUFTFUKTIGHET	Övermålningsbar 3 tim.
VOC	Gränsvärde (Kat A/B):100 g/l(2010) Produktens VOC:<100g/l.
AMAHUS LCS ₂	6
MÅLNINGSMATERIAL:	

FÖRVARAS FROSTFRITT

lig Täckfärg två gånger.

I VÅTUTRYMMEN spacklar du hål och sprickor med Alcro Lätt Våt och grundmålar med Tät Grundfärg.

MÅLA

Måla inte vid lägre temperatur än +5°C.

Rör om färgen väl. Måla jämnt och flödigt med roller. Målar du med pensel, späd färgen med 5% vatten.

För mer information, läs Alcros arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TA HAND OM VERKTYG OCH RESTER

Ta bort mesta möjliga färg från målningensverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2016-10-27
För aktuell
uppdatering:
www.alcro.se